



## Redovisning enligt SS-EN 13285 och Trafikverkets krav

**Skanska Industrial Solutions AB, Bergtäkten Balsta**  
Odlaren 5 633 49 Eskilstuna

**0/90**

### Redovisning av egenskaper enligt SS-EN 13285, tabell: 1-4

*SS-EN 13285 Obundna överbyggnadsmaterial - Specifikationer*

<b>Sortering</b>	0/90 K
<b>Kurva &amp; Toleranstyp</b>	NPD
<b>Finmaterialhalt största</b>	UF 7
<b>Finmaterialhalt minsta</b>	LF NPD
<b>Överkorn</b>	OC <sub>80</sub>
<b>Maximal densitet enl. Proctor</b>	NPD
<b>Optimal vattenkvot</b>	NPD
<b>Vattenlöslig sulfat</b>	NPD
<b>Andelen fri glimmer i finfraktion</b>	NPD

### Kornstorleksfördelning enligt krav i TDOK 2013:0530 tabell 6.1.1.5-1

<b>Sikt (mm):</b>	<b>0,063</b>	<b>0,25</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>31,5</b>	<b>45</b>	<b>63</b>	<b>90</b>
Maxgräns övre:	7	14	22	40	64	90	98		
Tolerans övre:	6	10	16	32	54	78			
<b>Deklarerat %:</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>69</b>	<b>86</b>	<b>97</b>	<b>99</b>
Tolerans undre:				10	26	42	50		
Mingräns undre:				2	14	28	35	43	80